

פולפיז

יריעת איטום ביטומנית עומדת בדרישות ת"י 1430/3

תאור המוצר	יריעה עשויה ממסה ביטומנית מושבחת בפולימר מסוג SBS עם שריון פוליאסטר, עם ציפוי עליון עשוי מאגרגט לבן (יריעות חשופות לשמש) או חול סיליקה (יריעות שאינן חשופות לשמש).
מטרות השימוש	איטום גגות שטוחים ומשופעים, איטום חללים תת-קרקעיים (גם תחת לחץ מים תמידי) איטום קירות מסד וקירות תמך בבניינים, גשרים ומעברי מים, חניונים ועוד.
יתרונות	<ul style="list-style-type: none"> גמישות מעולה בטמפרטורות נמוכות. עמידות גבוהה בטמפרטורות גבוהות. יכולת גישור גבוהה על סדקים דינאמיים. חוסם מעבר גז ראדון.

מפרט טכני

SBS				סוג היריעה
פולפיז R		פולפיז M		שם היריעה / דרג
5	4	5	4	עובי, מ"מ
חול / לבן		חול / לבן		ציפוי עליון
180	180	250	180	שריון לבד פוליאסטר, גר/מ"ר
7.5	10	7.5	10	אורך גליל, מ'
1	1	1	1	רוחב גליל, מ'
700/650	600/500	800/800	700/650	חוזק רוחב / אורך, ניוטון / 5 ס"מ
35/35	35/35	40/40	35/35	התארכות אורך / רוחב, %
110	110	115	115	עמידות בחום, °C
-20	-20	-25	-25	גמישות בקור, °C
עמיד	עמיד	עמיד	עמיד	עמידות ללחץ מים 2 אטמ'

אופן השימוש

הכנת השטח	וודא כי פני השטח לאיטום נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, קליפות יציקה, פירורי בטון, שמן וכל חומר זר אשר עלול להפריע להדבקה. עבור גגות הכנת פני השטח בהתאם לדרישות ת"י 1752 חלק 1. לפני הלחמת היריעות יש ליישם פריימר ביטומני מסוג GS474 בכמות של כ-250 גר/מ"ר.
אופן היישום	הלחמת היריעה לתשתית ובחפיפות תבוצע באמצעות מבער גז המותאם לעבודה זו. יש לפרוס תחילה את היריעה במקום, ליישר אותה, לגלגל חזרה ולהתקדם ע"י חימום הן של היריעה והן של שכבת היסוד לשני הכיוונים. יש להקפיד בעת הלחמת החפיפות על הוצאת מעט ביטומן ("מיץ") מעבר לקו החפיפה. הלחמת היריעות על גבי גגות בהתאם לדרישות ת"י 1752 חלק 2. לגבי יישומים מיוחדים יש לקבל הוראות יישום מהחברה. ניתן להלחים את היריעות כאשר הטמפרטורה בסביבה גבוהה מ-5°C ונמצאת במגמת עליה.
אריזה	<ul style="list-style-type: none"> יריעות 4 מ"מ - 20 גלילים במשטח יריעות 5 מ"מ - 23 גלילים במשטח
הערות	<ul style="list-style-type: none"> אחסן במקום מוצל יבש ומאוורר בטמפרטורה מעל 5°C. יש לאחסן את הגלילים במצב אנכי בלבד, כולל בזמן העבודה. אין להניח יריעות חשופות לשמש ישירה לפני היישום. אין להניח או לאחסן משטח על משטח. בטמפרטורה נמוכה מ-10°C יש לפרוש את בגלילים בזירות רבה. אין לזרוק את הגלילים על הגג יש להניחם בזירות, במיוחד בטמפרטורות סביבה נמוכות. שלוליות מים על הגג מזיקות וגורמות לפגיעה ביריעות. בהתקנה על גגות קלים מומלץ לדרוש שיפוע חיובי של 4% לפחות לכיוון הקולטנים.
<p>המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק ועל התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך. המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.</p>	