

## פזקרו 16

### חומר איטום ביטומני חד רכיבי אלסטומרי ליישום קר

<b>תאור המוצר</b>	<b>פזקרו 16</b> הינו חומר איטום משחתי ביטומני אלסטומרי מושב בפולימרים.
<b>מטרות השימוש</b>	חומר עזר לאיטום בעיקר בעבודה עם יריעות ביטומניות וליישום יריעות ביטוגול בהדבקה קרה.
<b>יתרונות</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>הדבקה מצוינת לבטון ויריעות ביטומניות.</li> <li>יישום קר ללא צורך בחימום.</li> <li>ניתן לעצב בקלות סביב אלמנטים מורכבים.</li> </ul>

### מפרט טכני

<b>הופעה</b>	משחה שחורה
<b>משקל סגולי</b>	1.2 גר"/מ"ל
<b>אחוז מוצקים</b>	> 80%
<b>טמפרטורת יישום</b>	> 5°C

### אופן השימוש

<b>הכנת השטח</b>	וודא כי פני השטח לאיטום יהיו נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, קליפות יציקה, פירורי בטון, שמן וכל חומר זר העלול להפריע להדבקה. חורים יש למלא בדייס צמנטי מושב בפולימרים. חוטי קשירה יש לחתוך לעומק 2 ס"מ ולתקן בעזרת טיט פולימרי.
<b>שכבת יסוד - פריימר</b>	על בטון חשוף יישם פריימר מסוג <b>GS474</b> בכמות של כ-250 גר"/מ"ר והמתן 2-4 שעות לייבוש מלא (בהתאם לתנאי מזג האוויר).
<b>אופן היישום</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>יישם <b>פזקרו 16</b> באמצעות מרית (שפכטל) או מברשת במשקל 1.5-2.5 ק"ג/מ"ר לשכבה.</li> <li>לאחר המתנה של 24 שעות יש ליישם שכבה נוספת בכמות של כ-1.5-2.5 ק"ג/מ"ר.</li> <li>ייבוש סופי : עד 7 ימים (בהתאם לתנאי מזג האוויר).</li> <li>הלבן את שכבת האיטום באמצעות <b>מאסטר גג, אקרילפז, מלבין אקרילי</b> או <b>סילברפז מתוצרת פזקר.</b></li> <li><b>בכל מקרה בו מעורב מתכנן או יועץ איטום יש לפעול על פי הנחיותיו.</b></li> </ul>
<b>אריזה</b>	פח 18 ליטר
<b>הערות</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>אין צורך בדילול. במידה והחומר מעט סמיך, ניתן לדללו בטרפנטין מינרלי תוצרת <b>פזקר</b> (עד 3%).</li> <li>יש להקפיד על סגירת הפחים לאחר גמר העבודה.</li> <li>המוצר מכיל ממיסים נדיפים ודליקים.</li> <li>אחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.</li> <li>בזמן יישום המוצר, ייבוש, ויישום מוצרים אחרים בסביבתו יש לדאוג לאוורור המקום ולהימנע מהיווצרות ניצוץ או אש עד להתנדפות הממס.</li> <li>מומלץ לנקות את כלי העבודה בעזרת טרפנטין מינרלי תוצרת <b>פזקר.</b></li> </ul>
<b>הוראות בטיחות</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>לפני השימוש במוצר יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות על תווית המוצר ובגיליון הבטיחות (MSDS) אותו ניתן לקבל בחברת <b>פזקר</b> בע"מ.</li> <li><b>לא למאכל.</b></li> <li>הרחק ממקורות חום (S15).</li> <li>הרחק ממקור הצתה - העישון אסור (S16).</li> <li>השתמש בביגוד מגן, כפפות ומשקפי מגן / מגן פנים מתאימים (S36/37/39).</li> <li>הימנע משחרור לסביבה : התייחס להוראות מיוחדות ולגיליון הבטיחות (S61).</li> </ul>

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידי וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך. המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.