

פזקרול 18

חומר איטום ביטומני חד רכיבי אלסטומרי ליישום קר

תאור המוצר	פזקרול 18 הינו חומר איטום משחתי ביטומני אלסטומרי, מושבח בפולימרים ומחוזק בסיבים טבעיים.
מטרות השימוש	חומר עזר לאיטום בעיקר בעבודה עם יריעות ביטומניות וליישום יריעות ביטוגלס בהדבקה קרה.
יתרונות	<ul style="list-style-type: none"> • עמידות גבוהה למים עומדים. • הדבקה מצוינת לבטון וליריעות ביטומניות. • יישום קר ללא צורך בחימום. • ניתן לעצב בקלות סביב אלמנטים מורכבים.

מפרט טכני

הופעה	משחה שחורה	
משקל סגולי	1.26 גר/מ"ל	
אחוז מוצקים	> 80%	
טמפרטורת יישום	> 5°C	
עמידות בחום	> 100°C	ASTM D2939
גמישות בקור	< 0°C	ASTM D522
חוזק מתיחה, מגפ"ס	> 1.0	ASTM D412
התארכות, %	> 50	ASTM D412
עמידות למים עומדים	עומד	ASTM D2939
עמידות בלחץ מים	0.5 אטמ', 24 שעות	DIN 52123

אופן השימוש

הכנת השטח	וודא כי פני השטח לאיטום יהיו נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, קליפות יציקה, פירורי בטון, שמן וכל חומר זר העלול להפריע להדבקה. חורים יש למלא בדייס צמנטי מושבח בפולימרים. חוטי קשירה יש לחתוך לעומק 2 ס"מ ולתקן בעזרת טיט פולימרי.
שכבת יסוד - פריימר	על בטון חשוף יישם פריימר מסוג GS474 בכמות של כ-250 גר/מ"ר והמתן 2-4 שעות לייבוש מלא (בהתאם לתנאי מזג האוויר).
אופן היישום	<ul style="list-style-type: none"> • יישם פזקרול 18 באמצעות מרית (שפכטל) או מברשת במשקל 1.5-2.5 ק"ג/מ"ר לשכבה. • לאחר המתנה של 24 שעות יש ליישם שכבה נוספת בכמות של כ-1.5-2.5 ק"ג/מ"ר. • ייבוש סופי : עד 7 ימים (בהתאם לתנאי מזג האוויר). • הלבן את שכבת האיטום באמצעות מאסטר גג, אקרילפז, מלבין אקרילי או סילברפז מתוצרת פזקר. • בכל מקרה בו מעורב מתכנן או יועץ איטום יש לפעול על פי הנחיותיו.
אריזה	פז 18 ליטר
הערות	<ul style="list-style-type: none"> • אין צורך בדילול. אם החומר סמיך ניתן לדללו בטרפנטין מינרלי תוצרת פזקר (עד 3%). • יש להקפיד על סגירת הפחים לאחר גמר העבודה. • המוצר מכיל ממיסים נדיפים ודליקים. • אחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. • בזמן יישום המוצר, ייבושו, ויישום מוצרים אחרים בסביבתו יש לדאוג לאוורור המקום ולהימנע מהיווצרות ניצוץ או אש עד להתנדפות הממס. • מומלץ לנקות את כלי העבודה בעזרת טרפנטין מינרלי תוצרת פזקר.
הוראות בטיחות	<ul style="list-style-type: none"> • לפני השימוש במוצר יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות על תווית המוצר ובגיליון הבטיחות (MSDS) אותו ניתן לקבל בחברת פזקר בע"מ. • לא לאכול. • הרחק ממקורות חום (S15). • הרחק ממקור הצתה - העישון אסור (S16). • השתמש בביגוד מגן, כפפות ומשקפי מגן / מגן פנים מתאימים (S36/37/39). • הימנע משחרור לסביבה : התייחס להוראות מיוחדות ולגיליון הבטיחות (S61).

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידי וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו. המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.