

פלקספז (V – אופקי / H – אנכי)

חומר איטום ביטומני חד רכיבי, אלסטומרי, ליישום קר

משחת איטום ביטומנית אלסטית מושבחת בפולימרים על בסיס ממסים.		תאור המוצר
<p style="text-align: center;">פלקספז H</p> <ul style="list-style-type: none"> • איטום גגות שטוחים ומשופעים מבטון. • איטום רצפות ומשטחים אופקיים. • איטום רצפות חדרים רטובים, מרפסות קונזוליות, רצפות ומבנים תת-קרקעיים. • חומר עזר למערכות איטום ע"ב יריעות ביטומניות. • חומר הגנה לצינורות מפני קורוזיה. • חומר תיקון ליריעות ביטומניות במקומות שנפגעו מכאנית ובמקומות הקשים לעיבוד. 	<p style="text-align: center;">פלקספז V</p> <ul style="list-style-type: none"> • איטום קירות ומשטחים אנכיים. • חומר עזר למערכות איטום ע"ב יריעות ביטומניות. • גמר עיבוד בשטחים אנכיים. • גמר עיבוד יריעות בפינות וחיבורים בין יריעות לבטון, מתכת וכל סוג חומר אחר. • גמר עיבוד יריעה בחלק עליון של יריעות חיפוי. • חומר מילוי במעברי צנרת במבנים. 	<p style="text-align: center;">מטרת השימוש</p>
		<p style="text-align: center;">יתרונות</p> <ul style="list-style-type: none"> • גמישות גבוהה במיוחד. • עמידות גבוהה למים עומדים. • עמידות מפני חדירת מים תת-קרקעיים. • יוצר שכבת איטום הומוגנית, חזקה וגמישה. • יכולת גישור גבוהה על פני סדקים דינאמיים. • הדבקה מצוינת לבטון. • יישום וייבוש מהיר וקל.

מפרט טכני

הופעה	משחה שחורה	
משקל סגולי, גר"/מ"ל	0.95	
אחוז מוצקים, %	> 57	
כיסוי מומלץ, ק"ג/מ"ר	2.5-4.5	
עובי שכבה יבשה, מ"מ	1.5-2.5	
טמפרטורת יישום, °C	> 5	
עמידות בחום, °C	> 100	ASTM D2939
גמישות בקור, °C	< 5	ASTM D522
חוזק במתיחה, מגפ"ס	> 0.8	ASTM D412
התארכות, %	> 1,200	ASTM D412
עמידות למים עומדים	עומד	ASTM D2939
עמידות בלחץ מים	0.5 אטמ', 24 שעות	DIN 52123

אופן השימוש

<p>וודא כי פני השטח לאיטום יהיו נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, קליפות יציקה, פירורי בטון, שמן וכל חומר זר אשר עלול להפריע להדבקה. חורים יש למלא בדיוס צמנטי מושבח בפולימרים. חוטי קשירה יש לחתוך לעומק 2 ס"מ ולתקן בעזרת טיח פולימרי.</p>	<p>הכנת השטח</p>
<p>על בטון גלוי יש ליישם פריימר מסוג GS474 בכמות של כ-250 גר/מ"ר והמתן כ-2-4 שעות לייבוש מלא (זמן הייבוש עשוי להשתנות בהתאם לתנאי מזג האוויר).</p>	<p>שכבת יסוד - פריימר</p>
<p>יש ליישם שכבה ראשונה של פלקספז (H או V) באמצעות מברשת או מרית (שפכטל) בכמות של 1.5-2.5 ק"ג/מ"ר. לאחר המתנה של 24 שעות (עשוי להשתנות בהתאם לתנאי מזג האוויר) יש ליישם שכבה נוספת בכמות דומה של 1.5-2.5 ק"ג/מ"ר. ייבוש סופי : 7 ימים (בהתאם לתנאי מזג האוויר). במקרים מיוחדים ניתן להשתמש ברשת זכוכית (אינטרגלס) או בד גאוטכני כשכבת חיזוק בין שתי השכבות של פלקספז (H או V). במידה ושכבת האיטום מתוכננת להיות חשופה לשמש יש לפזר חול גס על השכבה העליונה ולהמתין כשבוע לייבוש. יש להלבין את שכבת האיטום באמצעות מאסטר גג, אקרילפז, מלבין אקרילי או סילברפז מתוצרת פזקר.</p> <p>בכל מקרה בו מעורב מתכנן או יועץ איטום יש לפעול על פי הנחיותיו.</p>	<p>אופן היישום</p>
<p>פח 18 ליטר</p>	<p>אריזה</p>
<p>החומר מוכן לשימוש, אין צורך בדילול. במידה והחומר מעט סמיך ניתן לדללו בטרפנטין מינרלי תוצרת פזקר (עד 3% בלבד). יש להקפיד על סגירת הפחים לאחר גמר העבודה. המוצר מכיל ממיסים נדיפים ודליקים. אחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בזמן יישום המוצר, ייבושו ויישום מוצרים אחרים בסביבתו יש לדאוג לאוורור המקום ולהימנע מהיווצרות ניצוץ או אש עד להתנדפות המלאה של הממס. מומלץ לנקות את כלי העבודה בעזרת טרפנטין מינרלי תוצרת פזקר.</p>	<p>הערות</p>
<p>לפני השימוש במוצר יש לקרוא את הוראות הבטיחות והאזהרות המופיעות על תווית המוצר ובגיליון הבטיחות (MSDS) אותו ניתן לקבל בחברת פזקר בע"מ. לא למאכל. הרחק ממקורות חום (S15). הרחק ממקור הצתה - העישון אסור (S16). השתמש בביגוד מגן, כפפות ומשקפי מגן / מגן פנים מתאימים (S36/37/39). יש להימנע משחרור לסביבה : התייחס להוראות מיוחדות ולגיליון הבטיחות (S61).</p>	<p>הוראות בטיחות</p>

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.