

אמולביט MS600

ציפוי מאחה ביטומני ביישום קר

תאור המוצר	אמולביט MS600 הינו תמיסת יסוד ביטומנית על בסיס מים ליישום קר.
מטרת השימוש	אמולביט MS600 מהווה ציפוי מאחה (Tack Coat) בעבודות הטלאה.
יתרונות	<ul style="list-style-type: none"> ניתן ליישום על גבי משטחים לחים. עמיד במיוחד בתנאי לחות ורטיבות.

אופן השימוש

הכנת השטח	וודא כי פני השטח נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק ולכלוך כלשהו.
אופן היישום	ניתן ליישם במברשת או במרסס. יישם שכבה אחידה בכמות של 200-300 גר"/מ"ר. המתן לייבוש במשך כ-2 עד 6 שעות, הכל בהתאם לתנאי מזג האוויר.
אריזה	פח 15 ק"ג. חבית 190 ק"ג.
הערות	<ul style="list-style-type: none"> בחש את המוצר לפני השימוש. מומלץ לאוורר מקומות סגורים בעת ולאחר היישום. אחסון במקום קריר ומוצל. אין לאחסן בטמפרטורה נמוכה מ-5°C. ניקוי הכלים מיד לאחר השימוש במים. במידה והחומר יבש ניתן לנקות בטרפנטין מינרלי תוצרת פזקר. המוצר אינו דליק ואינו מכיל ממיסים מסוכנים.
הוראות בטיחות	<ul style="list-style-type: none"> לא למאכל. בזמן השימוש בחומר, השתמש בציוד מגן אישי (ביגוד מתאים, כפפות, משקפי מגן / מגן פנים). רחץ ידיים במים וסבון מיד לאחר השימוש.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך. המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.