

אמולביט HF-MS/152 אמולסיה ביטומנית לייצור אספלט קר

תאור המוצר	אמולביט HF-MS/152 הינה אמולסיה ביטומנית מסוג High Float.
מטרות השימוש	אמולסיה ביטומנית המיועדת לייצור אספלט קר לצבירה.
יתרונות	בונה קרום עבה על האגרנט ממנו מייצרים את תערובת האספלט הקר.

מפרט טכני

סוג התכונה	תכונה	יחידה	הערך הנדרש	תקן הבדיקה
באמולסיה	צמיגות סייבולט פורל ב-25°C	שניות	מינ' 50	ASTM D88
	יציבות באחסון במשך 24 שעות	% במסה	מקס' 1	ASTM D244
	ניפוי	% במסה	מקס' 0.1	ASTM D244
	שארית הזיקוק	% במסה	מינ' 55	ASTM D244
בשארית הזיקוק	חדירות ב-25°C, 100 גר', 5 שניות	1/10 מ"מ	מינ' 200	ASTM D5
	משיכות ב-25°C, 5 ס"מ לדקה	ס"מ	מינ' 40	ASTM D113
	מסיסות ב-TCE	% במסה	מינ' 97.5	ASTM D244

אופן השימוש

אחסנה	יש לאחסן במקום יבש ומוצל, ובטמפרטורה בתחום של 5 עד 40 מ"צ.
אריזה	• חבית 190 ק"ג
הוראות בטיחות	<ul style="list-style-type: none"> • לא למאכל. • לפני השימוש במוצר, יש לעיין בגיליון הבטיחות (MSDS) של המוצר אותו ניתן לקבל בחברת פזקר. • בזמן השימוש בחומר, השתמש בצידוד מגן אישי (ביגוד מתאים, כפפות, משקפי מגן/ מגן פנים). • רחץ ידיים במים וסבון מיד לאחר השימוש.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לטטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך. המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.